

TASKI Jontec Signature

UHS gulvpolish

F2g

Beskrivelse

Jontec Signature er specielt udviklet til at give gulvet et wet-look. Den specielle formulering kan UHS poleres til en højglans/spejlblank udseende. Jontec Signature brugt i et UHS program giver en slidstærk overflade, specielt velegnet i detail-handlen.

Egenskaber

- Giver en højglans, wet-look udseende
- Forstærket og slidstærk film efter UHS polering
- Nem at polere op
- Skridsikker i henhold til ASTM D-2047

Fordele

- Giver et skinnende rent udseende, specielt velegnet til detail-handlen
- Beskytter gulvet mod slid og gør rengøringen lettere
- Ved jævnlig polering vil gulvet altid fremstå som nyt

Brugsanvisning

Dosering

Produktet er klar til brug. Anvendes ufortyndet.

Anvendelsen

Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre. Påfør polish på gulvet og fordel den jævnt med en polish-påsmører i baner á 1-1,5 m og overlap, mens polishen stadig er våd.

Påfør mindst 4 lag, og lad gulvet tørre minimum 40 minutter mellem hvert lag. Polering er ikke nødvendig mellem lagene. Påfør flere lag for at få en højere glans. Efter det sidste lag lad gulvet tørre mindst 60 minutter inden trafik. Lad gulvet tørre i 48 timer inden polering.


Vedligeholdelse

Rengør gulvet med et neutralt gulvrengøringsmiddel. I områder med høj trafik brug et rengøringsmiddel til UHS polish, f.eks. Jontec Forward free. I områder med høj trafik poler tørt med en egnet maskine og rondel hver eller hver anden dag, i områder med lav trafik hver 3-6 dag.

Når der er arbejdet snavs ned i overfladen, topskur med et UHS rengøringsmiddel (Jontec Forward free) for at fjerne det ødelagte lag og læg 2 nye lag af Jontec Signature.

Vigtigt

Må ikke fortyndes eller blandes med andre midler. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5°C. Må ikke bruges udendørs eller på vådområder. Følg nøje anvendelses- og vedligeholdelsesmetoderne fra Diversey.



TASKI Jontec Signature

Tekniske specifikationer

Udseende:	Hvid emulsion
Vægtfylde [20°C]:	1.03 g/cm ³
pH (koncentreret):	8.5
Rækkeevne:	15-40 ml/m ²

Ovenstående data er typisk for en normal produktion, og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af akrylpolymer (filmdanner), tributoxyethylfosfat (filmdannelsesregulator), 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (filmdannelsesregulator), (2-methoxymethylethoxy)propanol (filmdannelsesregulator), voks (filmdanner), harpiks (filmdanner), salte (stabilisator) og ninioniske tensider (udflydningsmiddel).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionel brug/specialist.

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5°C

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til 40 °C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Godkendelser

Testet i henhold til ASTM D-2047 (skridsikkerhed).

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7512697	2x5 ltr.	Dunk

Diversey

Teglbuen 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
Fax 70 10 41 12
www.diverseym.dk